



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

IOTA 羟基硅油产品说明

性能特点

羟基硅油是由硅氧烷单体聚合而成的、其分子两末端带有羟基的有机硅材料。其结构式如下：



化学名称为 α, ω - 二羟基聚二甲基硅氧烷，习惯上将粘度为 2500mPa. S 以上的羟基硅油称 107 硅橡胶。本品除具有甲基硅油的一般性能外，还具有羟基的反应活性，可用它制成一些新的材料，或交联成弹性体(或膜体)。

羟基硅油为无色透明液体，具有优异的电绝缘性和耐高低温性，闪点高，凝固点低，可在 - 50°C ~ + 250°C 条件下长期使用，粘温系数小、压缩率大、表面张力低、憎水防潮性好，化学惰性，生理惰性。

技术指标

测试	单位	数值
外观		无色透明液体
粘度	25°C, Mpa.s	25 ~ 100000
羟基含量	%	0.5 ~ 3(与粘度有直接关系)

用途

羟基硅油根据羟基含量高低和粘度不同，可分别用于不同的行业。

1、中高粘度的制品用作纸张防粘剂的基胶,固化膜具有良好的防粘效果。如标签底纸、沥青包装纸、封箱纸带底纸、装潢纸底纸等的处理。

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.personalcaresilicone.com



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

-
- 2、用于电力电器行业，作为绝缘漆的主要成分或作绝缘子的一个组份。
 - 3、用作缩合型室温硫化硅橡胶的基胶及稀释料，比如密封胶和模具胶的基料。
 - 4、代替二甲基硅油用，且易乳化。
 - 5、小分子羟基硅油（25 ~ 30CP，羟基含量 8%左右）是硅橡胶的优良结构控制剂，用其代替二苯基二羟基硅烷不仅简化了硅橡胶的加工工艺，提高了加工性能（省去热处理），还增加了制品的透明度，改善了劳动条件。
 - 6、其它未尽和有待开发的应用。

用法用量

羟基硅油一般配合固化剂使用以达到交联固化，用于防粘纸时，还须借助偶联剂进行固定，一般固化剂用量占基胶的 3 ~ 5%，偶联剂占基胶的 0.5 ~ 1%，大多情况用溶剂先将基胶稀释 10 倍后再加入固化剂和偶联剂搅拌均匀后涂布于基材表面，常温或加热固化。常温需 30 分钟以上，加热 120 ~ 150°C 需 30 秒。用于密封胶和模具胶基胶不需借助溶剂。加入固化剂后搅匀（单组份和双组份使用固化剂不一样），脱泡后 30 ~ 120 分钟即可固化。

包装与贮运

- 1、羟基硅油应密闭贮存于洁净塑料桶中，不得与强酸、强碱类物质接触；
- 2、室温贮存于通风阴凉处；
- 3、按无毒非危险品贮运。

注意事项

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000
Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.personalcaresilicone.com



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

羟基硅油不可与酸碱物质、烷氧基硅烷和高温下的水蒸汽混合，否则有固化和粘度变化的倾向。

安徽艾约塔硅油有限公司

地址: 安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号

电话: 0552-7183958 传真: 0552-3822922

手机/微信: 15255290433

Skype: arielyang1988

QQ: 2302519534

邮箱: info@personalcaresilicone.com

网址: www.personalcaresilicone.com

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.personalcaresilicone.com